


Наименование продукции, ее характеристика и обозначение:

Номер образца	Наименование образца, представленного для испытаний	Образец
№ 362	Иглопробивное нетканое полотно ПИ-300 Состав: полиэфир, вискоза, БИК Цвет: белый Изготовитель: ООО «Нетматорг»	

Программа (методика) испытаний:

Гигроскопичность:

ГОСТ 3816-81 раздел 3 «Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств» (ИСО 811-81)

Климатические условия при проведении испытаний:

ГОСТ 10681-75, ГОСТ Р ИСО 139-2007

температура воздуха (20±2)°С

относительная влажность (65±4)%

При указанных условиях образцы выдержаны 24 часа.

Результаты испытаний:

Номер образца	Наименование контролируемых показателей, единица измерений	Результаты испытаний
№ 362	Гигроскопичность, %	H(98±1)%=6,9

Перечень испытательного, вспомогательного оборудования и средств измерений:

Наименование, тип, регистрационный номер	Значения точностных характеристик	Предел измерений	Дата очередной аттестации, поверки (калибровки)
Весы лабораторные электронные НТН-220СЕ №091852208	1*10 ⁻⁴ г	220 г	декабрь 2020 г.
Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ №1671	±10 °С	+200 °С	январь 2022 г

Исполнитель:



Н.М. Нотерзор



Руководитель ИЛ ООО «ЦИТМО»



Л.В. Журавлева